

VpCI®-429, Patent Pending



Табло, почистено с VpCI-429 и след това покрито с VpCI-386 Прозрачен



Табло, почистено с VpCI-429 и след това покрито с VpCI-386 Жълт

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-429 е много ефикасен продукт за отстраняване на ръжда и почистване за различни метали. Химическият състав на продукта се базира на хелатните свойства на неговите съставки.

VpCI-429 не само напълно почиства покритите с ръжда повърхности, но също така предотвратява по-нататъшното образуване на ръжда, по време на процеса на почистване. След почистване, няма нужда от неутрализиране или допълнителни вещества за предпазване от ръжда.

VpCI-429 е благоприятен към околната среда и лесен за приложение, има неутрално pH, направен е от биоразградими и възобновяеми вещества, не причинява възпаления и не е опасен.

Металните повърхности, които се обработват с VpCI-429 могат да бъдат боядисани без проблем, отстранявайки етапа на допълнителна подготовка. В повечето случаи, VpCI-429 спомага за адхезията на покритията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ефикасно отстранява ръждата и почиства повърхността.

- Неутрално pH. Не причинява възпаления.
- Осигурява защита до 4 седмици на почистените повърхности.
- Спомага за адхезията на боите към почистените повърхности.
- Направен от биоразградими вещества.
- Не съдържа етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA).
- Не е токсичен и опасен.
- Действа като биоциден реагент (увеличава ефективността на биоцидите).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отстраняване на ръжда

VpCI-429 се използва при приложения чрез потапяне.

Стъпка 1: Налейте в съд достатъчно количество, което напълно да покрие ръждясалия метал.

Стъпка 2: Оставете метала в разтвора за 15-30 минути (лека ръжда) или за една нощ (много силна ръжда).

Стъпка 3: Изплакнете обработения метал с вода. Ако все още има наличие на ръжда по повърхността, повторете стъпка 2.

Стъпка 4: След изплакване, потопете метала в чист разтвор на VpCI-429 и оставете да изсъхне на въздух. Това ще предотврати образуването на ръжда до 4-5 седмици.

Отстраняване на соли

VpCI-429 е икономичен и много ефикасен при отстраняването на морска и антиобледеняваща соли от машини и други съоръжения. За постигане на най-добро действие при приложение, използвайте при 0.2-0.7% от теглото при температура на околната среда.

ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА

Външен вид	Прозрачна течност
Съдържание на нелетливи органични съединения	5-6
Мирис	Лек
pH	6.5-7.0
Тегло на кг	1.01–1.03 кг/л

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

VpCI-429 се предлага във варели от 19 и 208 литра, в торби и насипно. Съхранявайте продукта в отоплени складове, за да избегнете замръзване.

Минимална температура на съхранение 0°C
Максимална температура на съхранение 49°C

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.

ДИСТРИБУТОР:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{ММ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 1998-2006. Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written permission of Cortec Corporation is strictly prohibited.