



HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

VpCI™ -388 Temporary Protective Coating



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-388 е временно, отстраняемо покритие, което оставя устойчив, сух филм. VpCI-388 може лесно да се премахне посредством алкални почистващи препарати, като VpCI-414 на Cortec®. VpCI-388 е отличен избор за дълготрайна антикорозионна защита на закрито (до три години*) или за средна и краткотрайна защита на открито. Препоръчителната дебелина на пласта е 50 микрона.

*Зависи от условията и/или дебелината на филма

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предлага се в цветове по поръчка
- Филм, който не лепне и може лесно да се отстрани
- Когато изсъхне е светло матов
- Екологично чист; отпадъците се третира лесно
- NSN 8030-01-481-8898

ХАРАКТЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

- За защита при превоз на тежко оборудване
- Производител на оригинално оборудване (OEM)
- Транспорт на части
- Допълнителна защита на боядисани повърхности

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхността:

SSPC*

ARS**

6

Височина В-1

Подготовка на продукта:

Продуктът трябва леко да се разбърка преди употреба. Може да се разтвори с вода за приложение посредством пръскане/прилагане***. Ако се разтвори, VpCI-388 трябва да се бърка 5 минути.

*Съвет за боядисване на стоманени конструкции (SSPC)

**Американски стандарти за ръжда

***Консултирайте се с Cortec за съотношението на разтвора

Приложение на продукта:

Продуктът може да се нанесе посредством спрей, четка, валик или потапяне. Нормалната дебелина на мокрия филм от 150 микрона се превръща в дебелина на сухия филм от 50 микрона.

Нанасяне чрез пръскане:

Нанасяне посредством оборудване за пръскане на Graco. Безвъздушният спрей под налягане (AA) се препоръчва пред безвъздушния спрей за допълнително завършване.

Оборудване:

Микрони	75-125 микрона
Модел	AA Plus
Помпа	30:1 Президент
Врх	0.048-0.053 см
Капачка	Стандартна
Филтър	Цедка 100 SST* Високо налягане
Налагане на въздуха	100 psi (7 бара)
Маркуч за течността	3/8" SST Тефлон с крайник 1/4" за улесняване на работата
Пулверизиране на течността	
Налягане	1,000 psi (69 бара)

*Неръждаема стомана



Почистване на продукта:

Използвайте сапун и вода, за да почистите инструментите и излишния препарат.

ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА

Външен вид	Белезникава вискозна течност
Вид на филма	Устойчив
Нелетливо съдържание	32-40%
pH	9.4-10.0
Покритие	15-17 м ² /л при 25 микрона)
Плътност	0.98-1.01 кг/л
Вискозитет	8,000-15,000 cps
Летливи органични с-ия	37 гр/л
Време за съхнене	5-30 минути*
Време за пълно изсъхване	4-6 часа*
Срок на годност	12 при 24°C
Устойчивост на солен спрей	100 часа
Устойчивост на влага	150 часа

*Зависи от разреждането

Забележка: Времето за съхнене на повърхността зависи от температурата, въздушния поток и влажността.

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

VpCI-388 се предлага в кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, контейнери за течности и насипно. Не оставяйте продукта да замръзне.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА**

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.

ДИСТРИБУТОР:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 1998-2006. Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is prohibited.

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МИ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr