



## HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

# VpCI®-390



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI®-390 е временно покритие на водна основа, което служи за средна до дълготрайна защита на открито. Щом изсъхне, то осигурява нелепков филм, който има отлична устойчивост срещу соли и UV лъчи.

EcoLine™ Cleaner/Degreaser или VpCI®-433 на Cortec® могат да се използват за отстраняване на VpCI®-390, ако това е необходимо.

VpCI®-390 също се предлага в черно.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1,200+ hr. утайчивост на влага при 50 микрона
- 300-500 hr. устойчивост на солени пръски при 50 микрона
- 600-800 hr. QUV устойчивост при 50 микрона
- Един час на съхнене при стайна температура
- Лесно премахване посредством EcoLine™ Cleaner/Degreaser или VpCI®-433
- Разтворим във вода, екологично чист и безопасен при нанасяне
- Защитава черни и цветни метали

### ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Въглеродна стомана
- Чугун
- Алуминий
- Сребро
- Неръждаема стомана
- Галванизирана стомана
- Мед

### ПРИЛОЖЕНИЕ

VpCI®-390 може да се използва за защита на метални повърхности, когато се изисква нелепкова повърхност. Може да се нанесе чрез напръскване, с валеж или четка, или чрез потапяне. Ако има нужда от няколко пласта, нанесете второто покритие, когато първото е суха на допир.

### ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА

Външен вид	Жълтокафява течност
Нелетливо съдържание	30-34%
Време за съхнене	8-16 часа @ 50 микрона
Вискозитет	900-2000 cps
pH	8-10
Плътност	0.98-1.02 кг/л
Препоръчителна дебелина на сухия филм	1.5-3.0 mil (37.5-75 µm)
Теоретично размер на покритие (при 1 mil)	11.8-13.4 м²/л
Температурна устойчивост (веднъж щом бъде нанесено)	190°C
Летливи органични съединения	324-348 г/л

### ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

VpCI®-390 се предлага в баки от 19 литра, варели от 208 литра, съдове за течности и насипно. Пазете продукта от замръзване.



**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

**ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ**

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

**ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.**

**ДИСТРИБУТОР:**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.  
© 1998-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>МИ</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)