



HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

VpCI-373

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-373 е грунд на водна основа който се използва за свързване на други грундове и покрития, като VpCI-386/VpCI-396 към различни метални субстрати. VpCI-373 се полага на изключително тънък слой от 12.5 до 25 микрона (дебелина на сухия филм). Когато се използва в комбинация с горни покрития, продуктът значително увеличава защитата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличен заместител на хромовите покрития
- Добра адхезия върху повърхностите, които не позволяват лесно прилепване.
- Многометална защита
- Отличен грунд за алуминий
- Отговаря на MIL-P-15328D
- NSN #8010-01-470-2739

ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА

VpCI-373 Green

Външен вид	Непрозрачна маслинено зелена течност
Срок на годност	12 месеца (24°C)
Нелетливо съдържание	38-50%
Теоретичен размер на нанасяне	26 m ² /l @ 12.5 микрона
Плътност	1.16-1.21 кг/л
Летливи органични съединения	20 гр/л

VpCI-373 Clear

Външен вид	Млечно бяла течност (при изсъхване - прозрачна)
Срок на годност	12 месеца (24°C)
Нелетливо съдържание	40-50%
Теоретичен размер на нанасяне	26 m ² /l @ 12.5 микрона
Плътност	1.02-1.03 кг/л
Летливи органични съединения	20 гр/л

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да бъде равностойна на NACE #3 или SSPC SP2.

NACE – Национална асоциация на корозионните инженери
 SSPC – Съвет по боядисване на стоманени конструкции

Продуктът трябва да се разбърка преди употреба, тъй като с времето се утаява.

Приложение на продукта:

Продуктът може да се нанесе посредством напръскване, четка, валик или потапяне. Обичайната дебелина на мокрия филм (WFT) е 62.микрона, а дебелината на сухия филм (DFT) е 12.5 микрона.

Нанасяне посредством пръскане:

Покрива	62.5 микрона дебелина на мокрия филм (WFT)
Модел	AA Plus за по-добър завършек 510 (Безвъздушен) за други приложения
Помпа	30:1 President SST
Накрайник	0.023-0.033 см
Връх	Стандартен
Филтър	Отвор 60 SST (неръждаема стомана)
Въздушно налягане	100 psi (69 bar) AA 2,000-2,500 psi (138-172 bar) Безвъздушен
Маркуч за течности	3/8" SST Teflon
Налягане на течността	1000-1500 psi (69-103 bar) AA

Почистване на продукта:

Използвайте вода, за да почистите инструментите и излишното количество от продукта.

СЪХРАНЕНИЕ И ОПАКОВАНЕ

VpCI-373 се предлага в баки от 19 литра, варели от 208, в разфасовки за течности и насипно. Не позволявайте на продукта да замръзне.



Подготовка на продукта:

