



HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

VpCI-371



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-371 е високотемпературно алуминиево силиконово покритие на разтворима основа, което осигурява отлична устойчивост на корозия на металните субстрати. VpCI-371 съхне за 20 минути при стайна температура с твърдост 5B. След като се нагрее, покритието е с твърдост 9H.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Топлинна устойчивост до 648.89°C
- 600 часа устойчивост на солена спрей
- 9H твърдост на молив
- Устойчивост 200 при двойно натриване с метил етил кетон (МЕК) – не се повлиява
- Блестящ алуминиев външен вид
- Няма хлътване на алуминия
- Топлинна устойчивост от 204-649°C за продължителен период от време
- Ниско съдържание на летливи органични съединения

ХАРАКТЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Автомобилната индустрия
- Енергийната индустрия
- Авиацията
- Офшорно сондиране и други

VpCI-371 трябва внимателно да се разбърка преди употреба.

Нанася се чрез пръскане и потапяне.

ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА

Външен вид	Алуминиева течност
Време за съхнене (без да лепне)	20 мин. при 25 до 50 микрона
Твърдост на молив	5B – Съхнене при стайна температура 9H – Втвърден 260°C
Тест за устойчивост с метил етил кетон (МЕК)	200 двойно натриване – след нагряване
Плътност	1.01-1.06 кг/л
Плътност на твърдите тела %	58-62% при 110°C
Обем на твърдите тела	54-56% при 110°C
Вискозитет	250 до 1000 cps при 6 RPM
Летливи органични съединения	0.31 кг/л

ТЕСТОВЕ

Покрива:

ASTM D-2485-91: Стандартни тест методи за оценка на покритията за работа при висока температура (Метод А и В)

ОПАКОВКА

VpCI-371 се предлага в метални баки от 19 литра и метални варели от 208 литра. пазете опаковката от замръзване.



**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.

ДИСТРИБУТОР:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 1998-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МИ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr