

# VpCI®-340 CLP



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-340 CLP на Cortec е уникална формула, която изпълнява редица функции: почистване, водоизместимост, освобождаване на механизми, изключително смазване и метална защита.

**Почистване:** VpCI-340 CLP на Cortec прониква през замърсителите, леката ръжда и влагата, които след това лесно могат да бъдат изчеткани и изчистени.

**Смазване:** VpCI-340 CLP на Cortec образува тънък дълготраен смазващ филм, който рязко намалява триенето и износването. Частите се движат по-гладко и могат да бъдат запазени по-дълго.

VpCI-340 CLP на Cortec може да се използва за приложение на закрито и открито. Неговите изключителни водоотблъскващи характеристики го правят идеален избор за приложение върху оборудване и части, които са на открито. Съответства на спецификациите на MIL-L-63460 за „Почистващ лубрикант и консервант за оръжия и оръжейни системи.“

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Осигурява универсална антикорозионна защита на черни метали, галванизирани стомана, алуминий, месинг, мед, цинк и кадмий
- Почиства органични и неорганични замърсители

- Смазва и увеличава живота на движещите се части
- Прониква под ръждата, замърсителите и утаените вещества, които след нанасянето на VpCI-340 CLP, могат да се премахнат с четка

## ПРИЛОЖЕНИЕ

- Проникване при почистване
- Поддръжка
- Смазване
- Водоотблъскване
- Временно съхранение – напръскайте тънък слой върху гладка метална повърхност преди и след металообработването
- Малки или сложни метални части – напръскайте или потопете
- Основна обработка на повърхността – напръскайте, потопете или нанесете с четка върху повърхностите, които трябва да бъдат защитени за период до 24 месеца

## КАЧЕСТВА

Външен вид	Бистра кехлибарена течност
Вид на филма	Мазен
Начини за отстраняване	Алкални почистващи препарати и разтворители (VpCI-416/VpCI-419)
Плътност	0.85-0.86 кг/л
Нелетливо съдържание	50-55%
Точка на разливане	-59°C

## ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

VpCI-340 CLP е опакован в кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, съдове за течности и насипно. Продуктът трябва да се съхранява запечатан. Разклатете преди всяка употреба. Срокът на годност е до 24 месеца.

**КАЧЕСТВА НА ЗАЩИТА**

ТЕСТ	ВРЕМЕ ПРЕДИ КОРОЗИЯТА, часове
Уред за изпробване на соления спрей ASTM B 117	>100
Уред за измерване на влажността ASTM D 1748	>1000

**ДАННИ ЗА КОРОЗИВНОСТ**

Извършен тест върху MIL-L-63460

МЕТАЛ	НИВО НА КОРОЗИЯ мг/см <sup>2</sup> ,необходими	VpCI-340 CLP
Цинк	<1.5	<0.01
Алуминий	<0.2	<0.01
Месинг	<1.0	0.06
Стомана	<0.2	<0.01
Мед	<1.5	<0.01
Магнезий	<0.5	<0.01
Кадмий	<1.5	0.08

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

**ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ**

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

**ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.**

**ДИСТРИБУТОР:**

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.  
© 1998-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is prohibited.

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>ММ</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)