

VpCI™ METALWORKING PRODUCTS

VpCI™ -377



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-377 е концентриран воден инхибитор на корозия за употреба на закрито като изцяло замества на маслените инхибитори. VpCI-377 е анти корозионна течност която спазва строгите изискванията против замърсяване на околната среда. Широката гама на разреждане с вода (0.5-20%) * дава възможност за гъвкавост, и персонализиране срока на защита и цената и за 1 квадратен метър.

VpCI-377 представлява разтвор във вода и се полага върху металните повърхности чрез пръскане или потапяне. VpCI-377 не трябва да бъдат премахнати преди употреба или боядисване, но ако е необходимо, могат да бъдат отстранени с конвенционални почистващи алкаленни препарати или със Cortec VpCI-410 серии.

VpCI-377 се предлага и в черен цвят.

* *Свържете се с Cortec за препоръки за разреждане.*

Не са необходими обезмасляване или премахване от крайния потребител. Металът ще запази чиста, без ръжда повърхност. Доказано е че тънкия защитен слой не пречи на боядисването, външния вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита на черни и цветни метали
- Водоразтворим, щадящ околната среда и безопасен за използване
- Предотвратява флеш от корозия на студено валцовани стомани
- Много стабилен в твърда вода
- Удължава срока на годност на крайния продукт
- Не запушва филтриращи системи
- Образува прозрачен сух хидрофобен слой, който придава атрактивен външен вид на защитени части
- Паровото действие предпазва повърхностите и без покритие в трудни за достигане места
- Лесен за отстраняване, ако е необходимо
- Без Нитрити и фосфатни естери
- Незапалим
- Сухия слой е стабилен до (176 ° C)
- Пеминава тест ASTM D-4627-86 (метод за производство на чугун Chip Корозия за Водоразтворим течностите за металообработка) с 2% от теглото
- Отлични овлажняващи свойства
- Не съдържа опасни амини
- Не е опасен при разлагане
- Може да се покрие с обикновенни бои

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Тънко покритие за сухо съхранение на:

- Отливки, тръбни части, готови части, съоръжения
- Помпи и кутии
- Текстилни и печатарски машини
- Структурни стомани, синтеровани метали
- Пръти и ролки стомана
- Добавка за изплаквачи водни системи
- Хидро тестове и мокро бластиране

Пръскането или потапяне на метални повърхности ще осигури защита под навес или на закрито.

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Въглеродни стомани
- Подцинковани стомани
- Неръждаема стомана
- Мед
- Алюминий

ИЗПОЛЗВАНЕ

Приготвяне на продукта :

Добави VpCI-377 към вода и разбъркайте добре. Напръскайте ,натопете, или използвайте миялна машина или вана за изплакване.

Концентрация може да се контролира от рефрактометър, рН или титруване .

рН на VpCI-377 трябва да бъде над 8, за да е ефективен.

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

VpCI-377 СТАНДАРТЕН

Външен вид	Прозрачна кафява течност
Вид покритие	Суха,прозрачно
Не-летливо съдържание	40-45%
рН	8.0-9.5 (чист)
Плътност	(1.05-1.07 kg/l)
VOD/COD	(2.5% воден разтвор, 28 дни) 0.48
Защита от Корозия	до 24 месеца на закрито

VpCI-377 Черен

Външен вид	Прозрачна кафява течност
Вид покритие	Суха,прозрачно
Не-летливо съдържание	40-45%
рН	8.0-9.5 (чист)
Плътност	(1.05-1.07 kg/l)

Пакетиране и съхранение

VpCI-337 е пакетирани във EcoAir 340гр. (19 литра) пластмасови кофи, (208 литра) метални варели и насипни товари.

Срок годност е 24 месеца.

Минимална температура на съхранение: (0 ° C)

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН

ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 3/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.

71 Vassil Droumev Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД

ул.Васил Друмев 71
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr