



HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

VpCI антикорозионно белещо се покритие



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

CorShield VpCI е Белещо се незапалимо временно покритие на водна основа, което може лесно да бъде отстранено, без използването на разтворители или почистващи препарати.

Уникалното съчетание на водна основа и акрил полимери, и инхибиторите на корозия (VpCI) и тиксотропните съгъстителите осигурява отлична повърхностна защита от корозия.

CorShield Strippable покритието идеално подхожда за използване върху голи метални и боядисани повърхности, както и в приложения когато освен повърхностна механична защита се изисква и защита от корозия.

Предназначена е за използване като бързо съхнещо, временно покритие за части и оборудване, CorShield VpCI Strippable Покритието е устойчиво на огъване и стичане на огън и е екологично безопасно.

CorShield VpCI Strippable е безцветно покритие което може да се оцветява в различни Цветове по желание на клиента.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- Защита на чисти метални повърхности за съхранение или експедиция.
- Защита на боядисани повърхности от физически

повреди по време на съхранението или транспортирането

- Инструментална екипировка
- Силно полирани метални повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не оставя остатъчно замърсяване
- На водна основа, незапалим
- Близко до нула ЛОС, не съдържа ко-разтворител
- Предпазва от корозия / окисляване на метали
- Осигурява много метална защита
- Временно покритие за външни условия
- Бързо съхнене
- Хубава гладък вид
- Предлага се в различни цветове
- Лесен за прилагане и почистване
- Не изисква разтворител или премахване на слоя
- Изхвърля се като твърд отпадък

ОГРАНИЧЕНИЯ

Тъй като обелването зависи от Условия за нанасяне и вида на повърхността, препоръчително е да се тества преди употреба.

- Върху порести повърхности нанесете 2 слоя
- Нанесете 2 слоя за защита на открито

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

CorShield VpCI Strippable течното покритие, която може да се полага чрез пръскане, четка, валик или потапяне.

Приложенията включват:

- Автомобили, купе и рама
- Ламарини
- Инструменти и резервни части
- Покрития при експедиция

CorShield VpCI Strippable покритието може да се използва в един или два слоя.

За да се постигне лесно обелване, препоръчаната дебелина на слой не трябва да бъде по-малко от (50 микрона).

ЗАЩИТЕН МЕТАЛИ

- Въглеродна стомана
- Неръждаема стомана
- Поцинкована стомана
- Чугун
- Алуминий

ТИПИЧНИ СВОЙСТВА

Външен Вид	леко бежова течност
Покриваемост при (25 микрона)	17.9м2/л
Дебелина на сухия слой (на слой)	50 – 62.5 микрона
pH	9.0-9.9 (чист)
Не летливо съдържание	42-48%
Твърди частици (Обем)	44-47%
Вискозитет	100-1000 cps
Плътност	1.00 – 1.03кг/л
Сух на пипане	30-45 мин. при (24°C)
Сух за 2ри слой	1-2 часа при (24°C)
ЛОС(ASTM D-3960)	0.89кг/л

Резултати от Тестове:

Влажна стая (ASTM D-1748) = 500 часа
Външно излагане (2 слоя) = 1500 + часа

Разреждане:

Препоръчителен Разредител - Чиста вода
При Безвъздушно пръскане - не се изисква
Почистване - Вода

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН

ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Опаковане и съхранение

CorShield VpCI Strippable се предлага в (19 литра) разфасовки и (208 литра), варели.

Да се съхранява в слад защитен от замръзване.

В срока на годност на продукта е една година.

Минимална температура на съхранение: (2 ° C)

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 5/31/06, Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.

Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МИ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr