



VpCI™ METALWORKING PRODUCTS

VpCI™ -329

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-329 е антикорозионна концентрирана добавка на маслена основа за използване с двигателни, хидравлични и защитни масла. VpCI-329 осигурява отлична защита от корозия на под навес на открито и закрити помещения. VpCI-329 защитава по два оригинални начина. Образува слой върху металната повърхност който прилепва здраво към метала, в допълнение към този защитен слой, VpCI изпаренията, са разтилат във въздуха над маслото, тези изпарения кондензират и формират защитна бариера на повърхностите без директен контакт между метала и маслото. Това комбинирано действие предоставя пълна защита от корозия на вътрешните части на изделието или системата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не съдържа опасни хромати, нитрити или фосфати
- Висока температура на запалване
- Предпазва от корозия на черни метали, подцинкована стомана, цинк, алуминий, мед, кадмий и сребро
- Без съдържание на Цинк
- Съвместимост с повечето масла
- Може да се пръска в затворени метални помещения, контейнери, цистерни и др.
- Частите могат да се потапят за съхраняване
- VpCI-329 осигурява добра устойчивост на пръски солена вода
- Отговаря на NATO # 6850-66-132-6100
- Отговаря на # NSN 6850-01-470-3359
- VpCI-329 отговаря на военни стандарти : MIL-PRF-46002C (1), MIL-I - 85062 (добавки за масла) и MIL-PRF-16173E (степен 1 & 2)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Краткосрочна защита:

Една част VpCI-329 до 20 части масло.

Средносрочна защита:

Една част VpCI-329 до 10 части масло.

Дългосрочна защита:

Една част VpCI-329 до 5 части масло.

Съхранение на метални части:

Напръскайте, натопете или намажете

VpCI-329 върху метални повърхности

Съхранение за смазочни, хидравлични и металорежещи системи:

Добавете VpCI-329 в маслото на двигателя/машината преди съхранение. За най-добри резултати, стартирайте двигателя за 10 минути със VpCI-329 преди изключване. След съхранение на двигателя/машината може да се използват без да се отстранява VpCI-329 от двигателя/машината.

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид	Кафява вискозна течност
Преносител	Леко нафтенено масло
Устойчивост на корозия	до 60 месеца
Покритие	(24-36 m ² / л)
Бреме за съхнене	Остава лепкав
Дебелина на слоя	(25-37.5 микрона)
Слой Тип	Мазен
Температура на запалване	(146 ° C)
Не-летливо задържане	87-92%
Не течливост	(-34 ° C)
Премахване	нефтен разтворител / алкални (VpCI-416 / 419)
Вискозитет	100-700 CPS
Плътност	(0.89-0.92 кг / л)



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI™/MCP® Technologies

Пакетиране и съхранение

VpCI-329 е пакетирани в (19 литра) пластмасови туби, (208 литра) метални варели, и насипно. Продуктът трябва да бъде затворен плътно при складиране.

Разклатете преди всяка употреба.

Срока на годност на VpCI-329 е до 24 месеца

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 3/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.

71 Vassil Droumev Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД

ул.Васил Друмев 71
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr